

2XLPE-2LB-30°

Espuma crosslink de doble expansión en base polietileno de baja densidad y EVA

Propiedad Física	Valor	Tolerancia	Unidad	Método
Dureza	30° (26° C)	+/- 8°	Shore C	EVA-IT-CA-05
Densidad	2.0	+/- 0.5	lb/ft3	ASTM D3575
Tensión	2.19	MIN	kg/cm2	ASTM D3575
Desgarre	1.35	MIN	kg/cm	ASTM D3575
Elongación	183	+/- 15	%	ASTM D3575
Encogimiento	3.29	MAX	%	ASTM D3575
Set de compresión	15	MAX	%	EVA-IT-CA-01
Flamabilidad	100	MAX	mm/min	TL1010

Medidas Disponibles

	Molde	Textura	Espesor	Unidad	Ancho	Unidad	Largo	Unidad
Opción 1	2XLB-30T	Liso	100	Milímetros	1.50	Metros	2.50	Metros
Opción 2								
Opción 3								
Opción 4								
Opción 5								
Opción 6								

Tolerancias de Espesor: En block completo la tolerancia es de +/- 2 mm. Medio Block es de +/- 1 mm. Cuarto de block es +/- 0.5 mm. Debajo de un cuarto de block +/- 0.3 mm.

Tolerancia de largo y ancho: La tolerancia es de +/- 5 cm.

Atributos Quimicos

Directiva RoHS (EU) 2015/863 Modifica anexo II de la Directiva 2011/65/EU

Aprobado: el valor medido está dentro del límite de aceptación

Atributos Visuales

La Espuma Crosslinked de Polietileno y EVA es un material reticulado que pasa por un proceso intenso de expansión. En el cual es muy común tener algunos defectos en la lámina o rollo, tales como Pinhole, Burbuja, o capote. Sin embargo la lámina debe de tener un aprovechamiento de al menos un 95%.

Nota: Se recomienda cortar el material a una temperatura entre 20° y 30°.